

ASA CF

Traducción de la hoja de datos técnicos en inglés

N.º de documento	WJ-TDS-ASACF-001
Revisión	V1.0
Fecha de emisión	2026-08-01
Idioma	Español

1. Descripción y aplicaciones

WJ ASA-CF combina el clima de ASA y la resistencia a los rayos UV con fibra de carbono picada para una rigidez sustancialmente más alta que la ASA estándar. Mantiene la excelente retención de color y superficie bajo la luz del sol, dando a las partes una sensación más rígida · útil donde una parte exterior debe resistir tanto el tiempo como la carga mecánica.

soportes estructurales al aire libre, drones y marcos robóticos expuestos a la luz solar, armaduras de señalización y piezas funcionales al aire libre que necesitan más rigidez que ASA estándar.

2. Especificación del producto

Parámetro	Unidad	Valor
Diámetro del filamento	mm	1.75
Tolerancia del diámetro	mm	± 0.03
Peso neto del filamento	kg	1
Material de la bobina	·	PC + Spool ABS, Ø 200 × 65 mm, hub Ø 55 mm, resistente al calor a 90 °C
Tamaño de bobina (Ø × H)	mm	Ø 200 × 65 mm
Gama de colores	·	Colores de stock como aparece en la página del producto; RAL / Pantone matching y desarrollo de color personalizado bajo petición

3. Parámetros de impresión recomendados

Parámetro	Unidad	Valor
Secado antes de imprimir	°C / h	70 · 80 °C para 6 · 8 h
Humedad de impresión y almacenamiento	·	Almacenamiento seco; sellado con desiccant
Diámetro de la boquilla	mm	por lo menos 0.4 (0.6 recomendado)
Tipo de boquilla	·	Punta de acero endurecido / diamante (requerido)
Temperatura de la boquilla	°C	245 · 265
Tipo de placa de impresión	·	PEI o vidrio con adhesivo
Preparación de la superficie de impresión	·	Limpio; adhesivo recomendado
Temperatura de la cama	°C	90 · 100
Ventilador de refrigeración de la pieza	·	Abajo
Velocidad de impresión	mm/s	40 · 150
Cámara cerrada	·	Recomendados · reduce el warping
Temperatura de la cámara	°C	45 · 60
Distancia / velocidad de retracción	mm / mm/s	0.8 · 1.4 mm / 20 · 40 mm/s
Ángulo máximo de voladizo	°	~ 68
Longitud máxima de puente	mm	~ 40

4. Propiedades físicas y térmicas

Propiedad	Método de ensayo	Unidad	Valor típico
Densidad	ISO 1183	g/cm ³	~ 1.16 (estimated)
Índice de fluidez (MFR)	210 °C, 2.16 kg	g/10 min	~ 1.8 ± 0.3 (estimated)
Temperatura de fusión	DSC	°C	~ 230
Temperatura de transición vítrea	DSC	°C	~ 106
Temperatura de reblandecimiento Vicat	ISO 306	°C	~ 102
Temperatura de deformación bajo carga	ISO 75, 0.45 MPa	°C	~ 98
Temperatura de deformación bajo carga	ISO 75, 1.8 MPa	°C	~ 90
Absorción de agua en saturación	25 °C, 55 % RH	%	~ 0.5

Propiedades mecánicas

Propiedad	Método de ensayo	Unidad	Valor típico
Módulo de Young (X·Y)	ISO 527 / GB/T 1040	MPa	~ 3800 ± 250
Módulo de Young (Z)	ISO 527 / GB/T 1040	MPa	~ 1800 ± 200
Resistencia a la tracción (X·Y)	ISO 527 / GB/T 1040	MPa	~ 40 ± 3
Resistencia a la tracción (Z)	ISO 527 / GB/T 1040	MPa	~ 34 ± 3
Elongación a rotura (X·Y)	ISO 527 / GB/T 1040	%	~ 3.5
Elongación a rotura (Z)	ISO 527 / GB/T 1040	%	~ 2
Módulo de flexión	ISO 178 / GB/T 9341	MPa	~ 3700 ± 180
Resistencia a la flexión	ISO 178 / GB/T 9341	MPa	~ 75 ± 5
Resistencia al impacto con entalla	ISO 179 / GB/T 1043	kJ/m²	~ 6
Resistencia al impacto sin entalla	ISO 179 / GB/T 1043	kJ/m²	~ 10

Características químicas y físicas

Parámetro	Valor
Composición	Acrilonitrilo-estireno-acrilato reforzado con fibra de carbono (ASA-CF)
Olor	Olor ligero cuando se imprimen; bajo en relación con ABS
Riesgo para la piel	Los extremos de fibra corta pueden ser afilados · guantes recomendados
Estabilidad química	Stable bajo almacenamiento y manejo normales
Solubilidad	Insoluble en agua
Resistencia UV y a la intemperie	Resistente · la principal ventaja sobre ABS-CF
Resistencia a ácidos	Resistente
Resistencia a álcalis	Resistente
Resistencia a disolventes orgánicos	No resistente a algunos solventes orgánicos
Resistencia a aceites y grasas	No resistente a algunos aceites y grasas
Inflamabilidad	Flammable
Productos de combustión	Agua, óxidos de carbono, óxidos de nitrógeno

5. Fuente de datos " condiciones de prueba

Parámetro	Unidad	Valor
Temperatura de la boquilla	°C	255
Temperatura de la cama	°C	95
Velocidad de impresión	mm/s	90
Densidad de relleno	%	100
Altura de capa	mm	0.2
Acondicionamiento / recocido de probetas	°C / h	80 · 90 °C para 6 · 12 h

Cómo interpretar los datos

Tema	Indicaciones
Valores típicos, no mínimos	Las tablas de propiedades describen especímenes impresos exactamente como se indica en la sección 5. Describen el material, no una parte mecanizada o moldeada.
Importancia de la orientación	Valores marcados X·Y aplican a especímenes impresos planos en la placa de construcción. Los valores Z se miden en partes impresas de pie y son típicamente inferiores a X·Y. Diseño para la dirección que lleva la carga.
Variación entre lotes	Los valores tienen un rango de ± donde la extrusión, el pigmento y la humedad ambiente varían entre lotes; masterbatch color puede cambiar la fuerza de impacto notablemente. Donde no se da desviación, el valor es una única prueba representativa.
No es un certificado	Esta hoja no es un certificado de inspección, una Declaración de Conformidad o un certificado de análisis. CoA, RoHS / REACH declaraciones y hojas de datos de seguridad se emiten por separado bajo petición.

6. Almacenamiento, manejo y seguridad

Tema	Indicaciones
Almacenamiento antes del uso	Bolso sellado con desiccant, 15 · 25 °C, por debajo del 50 % RH, lejos de la luz solar directa y UV, lejos de fuentes de ignición. Vida de la plataforma 24 meses.
Almacenamiento tras abrir	Los grados de ingeniería absorben la humedad notablemente. Reseal con desiccant y re-dry antes de las impresiones críticas: 70 · 80 °C para 4 · 6 h.
Signos de humedad	Popping and hissing at the nozzle, vapor bubbles, ruda extrusión, débil unión de capas, pérdida de fuerza de impacto. Secar la bobina antes de cambiar los ajustes.
Manipulación	Mantenga la bobina en su soporte y evite curvas afiladas en la entrada de extrusor. Almacene lejos de disolventes y óxidos fuertes.
Ventilación	La impresión libera un estireno notable o olor de tipo solvente y VOC mensurable. Imprima en una zona bien ventilada, preferiblemente bajo extracción o con un recinto filtrado. No para uso en espacios ocupados cerrados.
Incendio y eliminación	Manténganse alejados de la llama abierta y las superficies calientes por encima de 300 °C. La bobina, el bolso y el cartón son reciclables; los cortes no son biodegradables. Proporcionar ventilación adecuada en caso de incendio · combustión produce óxidos de carbono.
Protección personal	No se requiere protección especial para el uso normal. Use guantes al manipular piezas calientes y gafas de seguridad al cortar filamento. Para la impresión prolongada en un espacio confinado, utilice un respirador de vapor orgánico.

7. OEM y pedidos

Tema	Información para pedidos
Bobina estándar	1.00 kg netos, Ø 200 mm, 68 mm de bore, 4 agujeros de localización. 0.25 / 0.50 / 3.00 kg de bobina bajo petición.
Diámetro estándar	1.75 mm (2.85 mm bajo petición). Tolerancia por sección 2.
Caja de exportación	10 rollos por cartón, 5-ply ondulado. Rejilla de cartón 10.0 kg, bruto aprox 13.1 kg. Impreso neutro como estándar.
Gama de colores	Colores de stock como se indica en la sección 2. Colores personalizados que coinciden con RAL, Pantone o una muestra física, sujeto a una cantidad mínima de lote.
Servicios OEM	Etiqueta Spool, impresión de película psiquiatra, material de spool y color, obra de cartón y manual del usuario. Configuración de obras de arte y MOQ se citan por proyecto.
Confirmación del pedido	Cada pedido es confirmado por una factura proforma indicando grado, color, diámetro, cantidad, precio unitario, Incoterms y tiempo de plomo.
Documentos de envío y calidad	Factura comercial, lista de embalaje, factura de embarque, certificado de origen y certificado de análisis por lotes como estándar. Declaración de RoHS / REACH y hoja de datos de seguridad bajo petición.

8. Aviso y estado de los datos

Los datos de este documento son valores típicos obtenidos mediante ensayos de probetas estándar en las condiciones descritas en la Sección 5. Se proporcionan únicamente para comparar y seleccionar materiales y no constituyen una especificación, una garantía ni una garantía de rendimiento. Las propiedades de una pieza impresa real dependen del equipo de impresión, los parámetros de laminado, la geometría, la orientación de fabricación, las condiciones ambientales y el posprocesado. WJ se reserva el derecho de modificar este documento sin previo aviso. El comprador es responsable de verificar la idoneidad del material para la aplicación prevista, incluidos los requisitos normativos, de contacto con alimentos.

Esta ficha técnica presenta valores típicos de referencia únicamente para comparar y seleccionar materiales. No es un informe de ensayo independiente de terceros ni constituye una especificación del producto, una garantía ni una garantía de rendimiento. Los métodos de ensayo y las condiciones de las probetas se indican en las secciones correspondientes. El usuario debe verificar la idoneidad para la aplicación prevista.

TDS original y revisión

Rev.	Fecha	Descripción	Aprobado
V1.0	2026-08-01	Primera edición de la hoja técnica ASA-CF.	QC / WJ

Anexo de declaración: A1 · 2026-08-01

WJ · Shenzhen, China · www.wj3dprinterfilamentoemfactory.com · newtwizardbusiness@gmail.com